



Hinweise für eine korrekte Verlegung und Reinigung von dem teilpolierten und naturale Feinsteinzeug

Verlegung: Beim Erhalt der Ware, und trotz allem vor der Verlegung, es ist wichtig die Tonalität, Kaliber und die Sortierung der Ware zu prüfen, da Reklamationen auf schon verlegtem Material nicht anerkannt werden, deren Mängel vor der Verlegung sichtbar sind. Man schlägt die Verlegung mit Kleber vor, da sie mehrere Haltgarantien anbietet, vor allem auf großem Formate (größer als 45x45). Man erinnert dass, bei der Verlegung der Untergrund stabil, trocken und hart, nicht gefroren und nicht zu warm sein muss, und trotzdem ist es notwendig die Hinweise von den Herstellern von den Materialien für Untergründe und spezielle verwendeten Kleber zu folgen

⚠ Während der Verlegung ist es notwendig das Material auf der Oberfläche mit Bleistift (Grafit) oder Kugelschreiber nicht zu malen, vor allem für polierte Produkte. Es ist wichtig immer einen vorherigen Test von Waschmittel für polierte oder teilpolierte Materialien zu machen.

Fuge und Stuckaturen: Die Breite der Fuge kann mit dem Maß von der Fliese und die Verwendung im Bodenbereich sich ändern. Es ist nicht vorzuschlagen die Verlegung mit Kreuz sondern eine Verlegung mit Minimum 2-3 mm. In Umgebungen mit großen Abmessungen ist es absolut notwendig, um Platz Dehnfugen Kegel Regelmäßigkeit; für kleinere Umgebungen ist genug, um einen kleinen Spalt zwischen Fliesen und Wände zu verlassen. Es wird dann die Sockelleiste, um die Ablösung geben ein fertiges Aussehen zu decken

Für die Verwendung von Epoxy Stuck, man schlägt vor eine echte voraus Reinigung. Für eine bessere Schönheit, empfehlen wir die Verwendung von Stuck nicht in Kontrast mit der Farbe der Fliese (zum Beispiel weiße Fliese, schwarzer Stuck) vor allem für polierten oder teilpolierten Materialien. Sofort nach der Verlegung dem Boden und/oder der Wand, es ist sehr wichtig jede einzelne Reste von der Fuge zu entfernen, um Reste zu vermeiden.

⚠ Reinigung "nach der Verlegung": Wir ratschlagen einen voraus Wasch auf einer Muster Oberfläche von einigen QM zu machen; bei positiven Ergebnis, man wird die Reinigung auf die ganze Oberfläche machen. Die Reinigung „nach der Verlegung“ ist pflichtig beim Ende der Baustelle. Die nicht gute und spätere Entfernung von der Stuckatur, verwendet für die Fuge, kann Schatten lassen, die schwer zu entfernen sind und kann eine Zementschleife bilden, die der Schmutz absorbieren kann, mit dem Eindruck dass die Fliese schmutzig ist. Um die Zementschleife Stuck zu entfernen, empfehlen wir die Benutzung von spezifischen Reinigungsprodukten und die Hinweise von dem Hersteller, geschrieben auf jedem Karton, zu verfolgen. Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern zu aggressiv

⚠ Tägliche Reinigung: Nach der "nach der Verlegung" Reinigung (vorheriger Kapitel), für die tägliche Reinigung sind Waschmittel im warmen Wasser empfohlen mit der Bitte die Hinweise auf die Verpackungen zu folgen. Man schlägt vor viel Achtung beim Nachwaschen und das Trocknen von den Fliesen zu haben, die der Schmutz und Kalk verhindern kann. Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern zu aggressiv

Man **rät ab** die Verwendung von Wachs, Oelseifen und verschiedene Behandlungen (hydro-repellent) auf dem polierten Feinsteinzeug

Außergewöhnliche Reinigungen: Falls besondere und/oder harte Flecken präsent sind, es ist vorschlagbar die Benutzung von spezifischen Waschmittel, aber vorher auf eine kleine Menge. Man muss außerdem nicht vergessen **dass die Entfernung verschiedener Fleck einfacher ist, wenn sie nass sind.** Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern zu aggressiv

⚠ Es st wichtig hinzuweisen und mitzuteilen dass die Fluoridric Säure und Ähnlichen können ohne Lösungen das Feinsteinzeug zerstören.

CERAMICHE BRENNERO S.p.A.

Strada Pavese, 9

46023 BONDENO di GONZAGA (MN) ITALY

TEL +39-0376-526211 FAX ITALIA 0376-526231 FAX ESTERO +39-0376-54454

www.brennero.com info@brennero.com **Made in ITALY**

C.F. – P. IVA 00301990206 Cod CEE IT 00301990206 - Nomenclatura doganale 690890

R.E.A. n. 126670 C.C.I.A.A. MANTOVA Reg. Imp. di MANTOVA n. 00301990206 CODICE Mecc. MN001502

Cap. Soc. i.v. €. 364.000,00

1 / 1